

# Bona Craft Oil 2K

## Fișa Tehnică de Utilizare

Performanță, flexibilitate și design – obțineți aspectul călduros și senzația tactică a unui parchet uleiat, plus protecția lacului. Formula deosebită a uleiului Bona Craft Oil 2K, obținută din uleiuri de plante, beneficiază de o uscare accelerată și rezistență sporită la uzură. Este ideal pentru esențe, de altfel problematice, precum afzelia, iroko, jatoba, cireș, nuc și altele, inclusiv stejar afumat și fag aburit. Bona Craft Oil 2K furnizează o suprafață frumoasă și rezistentă la apă și pătare, gata de a fi dată în folosință după doar 8 ore.

- Timp de deschidere și pot life extrem de lung – se lucrează foarte ușor cu uleiul
- Întărire sigură și rapidă – Funcționează pe multe esențe exotice
- Aplicabil în poziție verticală cu aplicatorul sau rola
- Conținut foarte redus de solvenți
- Reparabil local
- Se poate acoperi cu Traffic, Traffic HD și Naturale 2-comp
- Conform cu norma EN 71-3 pentru aplicare pe jucăriile copiilor

### Date Tehnice

Bază produs:	Uleiuri vegetale modificate + întăritor isocyanat
Culori:	Neutru, Alb, Gri, Umbra/Roșiatic, Maro and Negru
VOC:	Max 19g/litru (incl. întăritor)
Proporție amestec:	9 părți A (ulei) la 1 parte B (întăritor) 10%
Pot life:	6-8 ore
Timp de uscare:	- Între aplicări: 15-30 minute* - Trafic ușor: Neutru/8 ore* Colorat/12 ore* <i>*în condiții normale de interior, 20°C/60% R.H. Asigurați ventilare adecvată.</i>
Unelte aplicare:	Aplicator de ulei, rolă cu păr scurt sau șpaclu de oțel. Pad roșu sau bej pentru băfuire.
Consum total:	Aprox. 30 m <sup>2</sup> /litru depinzând de tipul de lemn
Siguranță:	Partea A: Neclasificat, Partea B: Clasificat, vezi fișa de siguranță pentru mai multe detalii.
Risc de foc:	Neinflamabil, dar risc de auto-aprindere. Cârpele folosite trebuie imersate în apă sau plasate în container metallic. Vezi fișa de siguranță pentru mai multe detalii.
Curățare:	Curățați uneltele cu alcool tehnic. Materialul uscat se îndepărtează cu alcool tehnic.
Valabilitate:	2 ani, de la data producției, în recipient sigilat și original.
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului.
Deșeuri:	Reziduurile și recipientele goale trebuie gestionate în conformitate cu reglementările locale.
Ambalaj:	6 x 1,25 litru (1125 ml ulei + 125 ml întăritor)


### Preparare

Asigurați-vă că podeaua este aclimatizată mediului de utilizare final, este bine șlefuită, uscată și necontaminată cu praf, ceară sau alți agenți contaminanți. Înaintea utilizării, lăsați produsul să ajungă la temperatura încăperii. Condițiile optime de aplicare sunt între 20-25°C și 30-60% umiditate relativă a aerului. Temperatura ridicată și umiditatea redusă vor reduce timpul de uscare, temperatura scăzută și umiditatea ridicată vor prelungi timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este de 16°C.** Folosiți mănuși de cauciuc, ochelari de protecție și botoșei protectori pentru încălțăminte în timpul aplicării.

#### ATENȚIE!

- Șlefuirea lemnului precum și proprietățile acestuia vor influența culoarea finală. Culoarea va trebui evaluată doar după finisajul final. Diferențele de culoare, urmele,

Finisaje



Neutru



Alb




Gri



Umbra/Roșiatic



Maro



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Craft Oil 2K

## Fișa Tehnică de Utilizare

Finisaje



colorarea neuniformă, etc. nu sunt deficiențe ale produsului, sunt doar responsabilitatea aplicatorului! Dacă aveți dubii, efectuați un test cu ulei și lac înainte de aplicare.

**Sfat:** Pentru obținerea unei coorări mai intense și uniforme, lemnul poate să fie umezit cu apă înainte de aplicarea uleiului. Șlefuiți și curățați podeaua. Aplicați apă în strat subțire cu un burete sau o rolă cu păr scurt. Lăsați să se usuce suprafața minim 2 ore înainte de aplicarea uleiului.

### Alt. 1 – Uzură moderată/ridicată

Bona Craft Oil 2K

### Alt. 2 – Uzură comercială ridicată

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Traffic / Traffic HD / Naturale 2-comp

### Alt. 3 – Uzură moderată/ridicată

1x Bona Tone

1x Bona Craft Oil 2K

2x Bona Hardwax Oil

Dacă podeua prezintă multe rosturi sau goluri de mari dimensiuni, atunci turnați amestecul de ulei într-un recipient și aplicați uleiul din recipient folosind o rolă. Suprafețele fără rosturi se vor trata foarte ușor folosind aplicatorul Bona pentru ulei sau spaclul din oțel inoxidabil.

1. Cu ajutorul unui ciocan, introduceți o șurubelniță prin capacul de cauciuc și străpungeți partea inferioară a containerului superior și apoi așteptați scurgerea întăritorului (1 minut). Îndepărtați containerul superior și amestecați bine conținutul din recipient.
2. Aplicați și distribuiți uleiul într-un strat subțire pe parchet. Pe suprafețe mari, lucrați pe secțiuni a căror îmbinare să se facă ud-pe-ud.
3. Timp de 15-30 minute lăsați lemnul să absoarbă uleiul iar apoi băfuiți suprafața cu o mașină monodisc și un pad roșu sau bej.
4. Aplicați un nou strat de ulei, dacă este necesar, pentru saturarea lemnului.
5. Așteptați alte 15-30 minute după aplicare, iar apoi ștergeți surplusul de ulei cu o lavetă de bumbac așezată sub mașina monodisc.
6. Băfuiți suprafața cu un pad Bona de lână pentru obținerea unui rezultat perfect.
7. Lăsați suprafața să se usuce minim 8 ore \* înainte de expunerea traficului pietonal. Asigurați o bună ventilație a încăperii în timpul aplicării și al uscării.

**WARNING:** BONA CRAFT OIL 2K CONȚINE ULEIURI DE USCARE. RISC DE AUTO-APRINDERE. CARPELE FOLOSITE SE VOR DEPOZITA ÎN APĂ SAU CONTAINER METALIC ÎNCHIS.

*\*timp de uscare la 20°C/60% RH, posibil timp de uscare prelungit pe esențe tropicale de lemn și la temperaturi mai scăzute. Încăperea se poate mobiliza după 12-24 ore, dar așteptați aprox. 1 săptămână înainte de a așeza covoare. Așteptați 1-2 zile înainte de a curăța cu mop și detergent.*

## Întreținere

Curățați podeaua în mod regulat folosind un mop uscat și/sau un aspirator. Când este necesar, ștergeți suprafața cu un mop umezit și detergent Bona Soap diluat cu apă curată. Notă: Folosiți metoda uscată de curățare cât de mult este posibil. Pentru mentenanță și bun-aspect al suprafeței folosiți Bona Care Oil. Frecvența acestei

**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Craft Oil 2K

## Fișa Tehnică de Utilizare

Finisaje



operațiuni este determinată de uzura la care este supusă podeaua și poate varia de la 1 dată la 3 ani în mediu rezidențial, până la de câteva ori pe an într-un spațiu comercial.

Instrucțiuni detaliate despre mentenanță sunt disponibile la [www.bona.com](http://www.bona.com)

### Acoperire cu LAC

#### Instrucțiuni pentru lăcuire

Pentru a crește rezistența totală a suprafeței și pentru a diminua frecvența mentenanței, în special în spațiile unde se preconizează un trafic extrem, este recomandată aplicarea a 2 straturi de Bona Traffic, Bona Traffic HD sau Bona Naturale 2-comp. Această recomandare se aplică și suprafețelor colorate unde o protecție suplimentară cu lac asigură menținerea culorii originale.

1. Aplicați un singur strat de Bona Craft Oil 2K pe parchet în conformitate cu procedura standard. Pe suprafețele poroase sau foarte absorbante este recomandată aplicarea unui al2lea strat. Ștergeți surplusul de ulei cu lavete de bumbac.
2. Lăsați să se usuce minim 8 ore (min 12 ore pentru ulei colorat). Timpul de uscare se poate prelungi pe esențele tropicale și/sau în condiții climatice nefavorabile.
3. Aspirați.
4. Amestecați Bona Traffic/Traffic HD cu întăritorul și aplicați 2 straturi folosind rola. Este recomandată șlefuirea intermediară între straturile de lac pentru obținerea unui finisaj desăvârșit.

#### Instrucțiuni pentru hardwax oil

1. Aplicați un singur strat de Bona Craft Oil 2K pe parchet în conformitate cu procedura standard. Pe suprafețele poroase sau foarte absorbante este recomandată aplicarea unui al2lea strat. Ștergeți surplusul de ulei cu lavete de bumbac.
2. Lăsați să se usuce minim 8 ore (min 12 ore pentru ulei colorat). Timpul de uscare se poate prelungi pe esențele tropicale și/sau în condiții climatice nefavorabile.
3. Aspirați.
4. Aplicați 2 straturi de Bona Hardwax Oil. Este recomandată șlefuirea intermediară între straturile de hardwax oil pentru obținerea unui finisaj desăvârșit.

Informațiile furnizate sunt pregătite pe baza celor mai bune cunoștințe curente și nici o reclamație nu poate să fie deschisă. Utilizatorul este responsabil să stabilească dacă produsul și recomandările se pretează scopului său, tipului de lemn și situației existente la momentul utilizării. Bona poate să garanteze doar produsul livrat. O aplicare profesională și de succes a produsului nu este sub controlul nostru. Dacă aveți dubii, efectuați întâi un test sau contactați serviciul tehnic Bona. Utilizatorul este rugat să citească și să înțeleagă informațiile furnizate pe ambalaj, fișa produsului și fișa de siguranță înainte de a folosi produsul.

**Bona**<sup>®</sup>