

## CHIT ROSTURI ECOFILL MIX

Chit acrilic pe bază de apă pentru pardoseli din lemn

Specificatii:

- Raportul dintre componente: monocomponent
- Temperatura de aplicare: + 10°C ÷ + 25°C
- Aplicare: spatula neteda
- Consum: 100gr/m<sup>2</sup>
- Șlefuire: 60 minute (la 20°C și 65% RH)
- Termen de valabilitate: 1 an (in ambalajul original sigilat, la + 10°C ÷ + 25°C)
- Ambalare: 5 l – 10 l (galeata din plastic)
- Curățare instrument: diluant

### **Modul de utilizare:**

Dispersie poliuretanică monocomponentă de apă pe bază, se amestecă cu praf de lemn. Chitul se usucă rapid și este ușor de prelucrat.

După lustruire podeaua de lemn cu un material abraziv (dimensiunea granulelor 30 sau 60), se amestecă ECOFILL MIX cu praful de lemn rămas de la lustruire precedent material abraziv 100, și se aplică amestecul, folosind o spatula neteda. După 30-60 de minute pe suprafața poate fi șlefuit folosind material abraziv 100/120 și se aplică un grund sau lac. Propunem să efectuați teste preliminare în cazul prelucrării speciilor de lemn cu conținut ridicat de tanin.