

RASINA PRYMER PUB 77

PRYMER PUB 77 ESTE UN PRODUS MONOCOMPONENT si o solutie special creata pentru a consolida sapele si a crea un strat hidroizolant. Este excelent pentru aderenta adezivilor pe sape anhidrite.

⌘ Intrebuintare :

anti-praf, bariera de vapori .

Este rezistent la presiunea hidrostatică inversă conform legii UNI 8298 partea 8.
Este ideal pentru consolidarea pardoselilor din lemn vechi.

⌘ Caracteristici :

Raportul dintre componente mono-component

Temperatura de aplicare +10°C ÷ +25°C

Instrument de aplicare : rola /pensula (se poate subtia daca este necesar cu diluant DMC50

Acoperire 300-600 g/m² in functie de stratul suport

Termen de valabilitate 1 an (1)

Ambalare 12,5 L

Cratare unelte : DILUENTE DNE 1

⌘ Cum se foloseste :

Bariera de vapori

Se curăță sapa care urmează să fie tratata prin eliminarea în totalitate a oricarei urme de pete de ulei, grăsime, ceară sau vopsea. Aplicati primul strat de PRYMER PUB 77 diluat cu 30% DMC diluant 50. După 4 ore, se aplică al 2-lea strat de PUB PRYMER 77 diluat cu 20% DMC 50. După 24 de ore, se aplică al 3-lea strat de PRYMER PUB 77 diluat cu 10% din diluant DMC 50 sau pur în funcție de porozitatea stratului suport. Următoarea stabilire a podelei de lemn trebuie să se facă numai cu Adesiver 501 EP, SIGOL RE, Adesiver HERCULES, Adesiver 327 PU, Adesiver ELASTIC, UNISIL (cel puțin 24 de ore după ultima aplicare a PRYMER PUB 77), atunci când nu mai miroase PRYMER PUB 77 .

Restaurare de sape friabile

Se va aplica numai un singur strat de PRYMER PUB 77 diluat cu 30% -50% din DMC 50 mai subțire. În cazul de diluare la 50%, iar pe substraturi foarte poroase, lipirea parchetului se poate face, de asemenea, cu ajutorul adezivilor ai liniei PARKETTKOLL (vezi datele tehnice). Se slefuieste sapa cu disc abraziv de granulatie 16/24/36 pana se obtine o pulbere alba , se aspira si apoi se aplica Prymer Pub 77 diluat 30 # cu DMC50 .

Timpul dintre reaplicarile straturilor trebuie sa fie de 2-6 ore.