

Descriere produs : SIGOL A+B CHIMIVER

Adeziv bicomponent epoxidic-poliuretanic fără solvenți și apă. Acest adeziv se folosește pentru lipirea parchetului din lemn masiv și parchetului de toate dimensiunile și din orice lemn, lipirea treptelor din lemn masiv/stratificat, lipirea parchetului triplu/dublu- stratificat finisat/nefinisat.

Specificatii tehnice :

- Raportul dintre adeziv și întăritor: bicomponent (9: 1)
- Temperatura de aplicare: + 15°C ÷ + 25°C
- Se aplică cu o spatula dintata
- Timpul de aplicare (timp în aer liber): 2 ore
- Timpul de întărire a adezivului: 36-48 ore (la 20°C și 65% RH)
- Consum (aplicarea cu ajutorul spatulei dintate): 1200-1600 g/m² , în dependenta materialului și uniformitatea sapei
- Termen de valabilitate: 1 an (in ambalajul original sigilat, la + 15°C ÷ + 25°C)
- Ambalaje (găleată de plastic): 10 kg (9 + 1)

Înainte de utilizare, se amestecă bine două componente între ele. Sapa sau suprafata de lipire să fie curate, netede și uscate. Aplicăm **Chimiver SIGOL** uniform cu o spatula dintata pe sapa sau pe stivuite din lemn. Lucrarile ulterioare de șlefuire sunt posibile cel puțin 3-4 zile după aplicarea adezivului bicomponent.