

Bona Mega

Fisa tehnica de lucru

Bona Mega este un lac 100% poliuretanic, monocomponent, pe baza de apa destinat tratarii pardoselilor din lemn din spatiile comerciale si domestice supuse unei uzuri ridicate. Mega intruneste performantele unui lac bicomponent, dar fara a necesita vreun amestec, intaritorul sau fiind oxigenul din aer ce creaza legaturi polimerice incrucisate. Fluiditatea si autonivelarea exceptionala confera un rezultat final excelent, transformand Bona Mega intr-o marca distincta. Dispersia lacului Mega este bazata pe uleiuri vegetale, o resursa regenerabila, devenind astfel o alegere sustenabila pentru viitor.

- Rezistenta ridicata la uzura, urme de incaltaminte si zgariere
- Rezistenta chimica foarte buna
- Relaxeaza pardoselile prin permeabilitatea scazuta
- Indeplineste norma DIN 18031:2 pentru rezistenta la alunecare (lucios, satinat, mat)
- Indeplineste norma Ö Norm C2354 Category C (uzura foarte ridicata)
- Certificat EC1 (emisii foarte reduse)

Date tehnice

Tip de finisaj:	1 Component, pe baza de apa, 100% poliuretanic si legaturi incrucisate cu oxigenul din aer.
Corp solid:	Aprox. 32%
VOC:	Lucios, Satinat, Mat : max. 60g/l (nu contine NMP) Extramat: max. 80g/l (nu contine NMP)
Rezistenta la uzura:	Aprox. 5mg/100 rotatii (SIS 923509)
Luciu (la 60°):	Lucios:~90%, Satinat:~50%, Mat:~25%, Extramat:~9%
pH:	Aprox. 7.8
Mixare:	Nu se dilueaza; Gata de utilizare.
Timp de uscare, pana la:	- Gata pentru slefuire: 2½ - 3 ore* - Trafic usor: 8 ore* - Rezistenta maxima: 7 zile*
Unelte de aplicare:	Rola Bona, pensula pt lac,
Rata de consum:	8 – 10 m ² / litru (120 – 100 g/m ²) per strat
Siguranta:	Neclasificat
Valabilitate:	1 an de la data fabricatiei, in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii sau transportului
Deseuri:	Deseurile sau recipientele goale vor fi valorificate conform reglementarilor locale. Nu deversati in cursuri de apa, sistemul de drenaj sau pe camp. Recipientele de plastic goale pot fi reciclate.
Ambalare:	3 x 5L (44 baxuri per palet) 10 x 1L (50 baxuri per palet)

*conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.

Pregatire

Asigurati-va ca suprafata este aclimatizata, slefuita bine, uscata si necontaminata cu praf, ulei, ceara sau alti agenti de contaminare. Aplicati intai un grund Bona, pe baza de apa, in conformitate cu suprafata si preferinta personala.

Pregatirea pardoselilor finisate anterior

Bona Mega si 2% Crosslinker adaugat, poate fi utilizat pentru relacuirea parchetului prefinisat sau a celui deja lacuit **dar aderența dintre straturile de finisaj trebuie verificata intotdeauna inainte de aplicare!** Pardoselile tratate cu ceara, polish sau

Finisaje



Bona[®]



produse similare nu pot fi relacuite. Inainte de relacuirea pardoselilor, acestea trebuiesc curatate si pregatite conform etapelor detaliate in instructiunile Bona Prep.

Scheme de aplicare

Peste lemnul crud:

1 x grund Bona pe baza de apa
+ 2-3 x Mega

Suprafete lacuite anterior:

1-2 x Mega + 2% Crosslinker

Pentru pardoselile din lemn in stort, lemn de esenta moale sau cele incalzite se recomanda utilizarea grundului Prime Classic sau Prime Intense ca aplicare initiala si de a se incerca stabilizarea climatica a locatiei.

Nu este recomandata aplicarea a mai mult de 2 straturi, grund / lac, in aceeasi zi pentru a evita umezeala in exces a lemnului.

Aplicare

1. Asteptati ca lacul sa ajunga la temperatura camerei apoi agitati bine. Conditile optime pentru aplicare sunt intre 18-22°C si 40-60% umiditate relativa a aerului. Temperaturile ridicate si umiditatea scazuta reduc timpul de uscare, iar temperaturile scazute si umiditatea ridicata prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minima pentru utilizare este de 13°C.**
2. **In cazul relacuirii suprafetelor deja lacuite** adaugati Bona Crosslinker inainte de utilizare. Dupa ce ati decis cantitatea de lac ce trebuie utilizata, diluati cantitatea echivalenta a 2% Crosslinker (ce urmeaza a fi adaugata) cu o cantitate egala de apa si amestecati foarte bine. Adaugati mixtura Crosslinker+Apa direct in lac si apoi amestecati foarte bine si cu grija. Amestecul de lac si crosslinker trebuie utilizat in max.8 ore.
3. Aplicati finisajul utilizand o Rola Bona. Incepeti de la margine si apoi continuati uniform, lin cu o miscare continua perpendicular pe fibra si apoi in lungul fibrei. Evitati acumularile de finisaj si urmele de suprapunere, pastrand o margine umeda intre zonele ce se finiseaza.
4. Asteptati uscarea inainte de aplicarea urmatorului strat de finisaj. Fiecare strat de lac ulterior aplicat va avea un timp de uscare usor mai mare. Daca este necesara o slefuire intermediara, utilizati o plasa de granulat 150 sau mai fina, sau Bona Scrad – pad si aripiore abrazive, inainte de aplicarea stratului final. **Nota:** Daca de la uscarea stratului anterior de lac au trecut mai mult de 24 ore, este necesara intotdeauna efectuarea slefuirii intermediare.
5. Suprafata poate fi supusa traficului usor la 8 ore dupa aplicarea finala. Dupa aprox. 1 saptamana, finisajul ajunge la maturizare iar suprafata poate fi acoperita cu covoare, carpete, pot fi asezate obiecte grele sau supusa traficului intens. In tot acest timp evitati curatarea suprafetei utilizand metoda umeda.

Intretinere

Suprafata poate fi supusa traficului usor dupa aprox. 8 ore de la aplicarea ultimului strat de lac. Este recomandat sa evitati traficul greu in urmatoarele 72 de ore. Dupa aproximativ 1 saptamana, finisajul ajunge la maturitate. Podeaua poate fi curatata utilizand un mop umed si un detergent neutru sau usor alcalin, ex: Bona Wood Floor Cleaner, iar covoarele sau carpetele pot fi asezate pe pozitii.

Curatati pardoseala utilizand Bona Cleaner sau Bona Wood Floor Cleaner si laveta din microfibre. Pentru intretinerea si mentinerea caracteristicilor suprafetei, podeaua trebuie relacuita la intervale de timp. Frecventa relacuirii poate fi substantial redusa prin

Bona Mega

Fisa tehnica de lucru

aplicarea periodica de Bona Woodfloor Refresher. Acesta va reda aspectul de nou-finisat al unei pardoseli mohorate si permite relacuirea fara slefuire pana la lemnul crud.

Informatii suplimentare despre produsele si echipamentele de curatare si intretinere sunt disponibile la www.bona.com sau reprezentanta locala Bona.

Finisaje

